

TRATTAMENTO FRONTALINI BALCONI O ALTRE SUPERFICI IN CLS. DEGRADATO

RIMOZIONE DI CLS. DEGRADATO E/O IN FASE DI DISTACCO

SPAZZOLATURA DEI FERRI CON RIMOZIONE COMPLETA DEGLI OSSIDI DI FERRO

TRATTAMENTO DEI FERRI ESISTENTI CON RESINA BICOMPONENTE TIPO MAPEFER DELLA MAPEI O SIMILARE

RICOSTRUZIONE DEL COPRIFERRO CON MALTA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA TIPO MAPEGROUT 430 DELLA MAPEI O SIMILARE

RIVESTIMENTO PROTETTIVI DELLE SUPERFICI DI CLS. A VISTA CON VERNICE MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINE ACRILICHE TIPO SIKAGARD-680S PER LA PROTEZIONE CONTRO LA CARBONATAZIONE



RIMOZIONE DI CLS. DEGRADATO E/O IN FASE DI DISTACCO PER UNO SPESSORE MINIMO DI 2CM, ALL-INTRADOSSO DELLA SCALA,



TRATTAMENTO SUPERFICI IN CLS. DEGRADATO DELLA SCALA ESTERNA

RIMOZIONE DI CLS. DEGRADATO E/O IN FASE DI DISTACCO PER UNO SPESSORE MINIMO DI 2CM, ALL-INTRADOSSO DELLA SCALA,

SPAZZOLATURA DEI FERRI CON RIMOZIONE COMPLETA DEGLI OSSIDI DI FERRO

TRATTAMENTO DEI FERRI ESISTENTI CON RESINA BICOMPONENTE TIPO MAPEFER DELLA MAPEI O SIMILARE

POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ELETTROSALDATA ZINCATA Φ10, MAGLIA 20x20

POSA IN OPERA DI CONNETTORI A S, N.12/mq

RICOSTRUZIONE IN DUE MANI, DELLO SPESSORE MANCANTE, FINO ALLA REALIZZAZIONE DI UN COPRIFERRO DI ALMENO 2,5 CM DALLA NUOVA ARMATURA, CON MALTA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA TIPO MAPEGROUT 430 DELLA MAPEI O SIMILARE

REGOLARIZZAZIONE DI PEDATE E ALZATE CON RASANTE CEMENTIZIO TIPO PLANITOP DELLA MAPEI O SIMILARE, AL FINE DI CONFERIRE UNA LEGGERA PENDENZA PER LO SCOLO DELLE ACQUE

IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI ESTERNE DELLA SCALA CON MAPELASTIC DELLA MAPEI O SIMILARE.

RIVESTIMENTO DI FINITURA CON RESINE POLIURETANICHE ANTISCIVOLO PER ESTERNI



SPAZZOLATURA DEI FERRI CON RIMOZIONE COMPLETA DEGLI OSSIDI DI FERRO

TRATTAMENTO DEI FERRI ESISTENTI CON RESINA BICOMPONENTE TIPO MAPEFER DELLA MAPEI O SIMILARE

POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ELETTROSALDATA ZINCATA Φ10, MAGLIA 10X10

POSA IN OPERA DI CONNETTORI A S, N.12/mq



RICOSTRUZIONE IN DUE MANI, DELLO SPESSORE MANCANTE, FINO ALLA REALIZZAZIONE DI UN COPRIFERRO DI ALMENO 2.5 CM DALLA NUOVA ARMATURA, CON MALTA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA TIPO MAPEGROUT 430 DELLA MAPEI O SIMILARE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile

BRINDISI
AEROPORTO DEL SALENTO

REGIONE PUGLIA

AEROPORTI DI PUGLIA

ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

LAVORI

RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO

Progettazione Opere civili e di adeguamento sismico Nuove strutture Impianti	Ufficio Tecnico AAP SpA Ufficio Tecnico ADA (Direttore Tecnico) Ing. Angelo ALEI Geom. Marco ARMENISE Ing. Michele MONGELLI **Studio Tecnico Ing. Vincenzo Carbonaro** Ing. Vincenzo CARBONARA Ing. Antonio DE GIORGI **Studio Tecnico Ing. Raffaele Cagnetta** Ing. Raffaele CAGNETTA	**TIMBRI / APPROVAZIONI**
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Nicola MICCHETTI	
PH Progettazione PH Movimento	Arch. Marco CATAMERO'	
PH Manutenzione PH Terminal	P.I. Donato SURDO Arch. Marco CATAMERO'	
TITOLO	☐ studio di fattibilità ☒ progetto definitivo ☐ progetto preliminare ☐ progetto esecutivo ☐ as built ☐ as built	
TIPOLOGIA	**ELABORATI GRAFICI**	
TITOLO ELABORATO	**INTERVENTI TIPO PER RIPRISTINO CLS DEGRADATO**	
RIF. NORMATIVI	D.LGS 163 / 2006 e s.m.i. D.P.R. 207 / 10 e s.m.i.	
DATA EMISSIONE	SETTEMBRE 2011	
REVISIONI		

TITOLO	WBS	N. COMMESSA	TIPOLOGIA	ELABORATO	NUMERO TAVOLA
PD	8.2.1.6	.....	EG	ST	11
		IDENT. FILE:	ELABORATO REDATTO DA:	VERIFICATO DA:	AUTORIZZATO DA:
		.....	CARBONARA - DE GIORGI	CARBONARA - DE GIORGI	ING. DONATO D'AURIA